

技術資料

UV 紫外線固化塑膠接著專用膠

UV-106G

產品描述

LIONBOND™ UV-106G 是一種可見光固化型的紫外線硬化膠，本產品可使用 365nm 波長之紫外線照射以增加本產品之硬化程度，如接著異質之材料時，例如金屬/PVC 之接著，只須其中一面為可透光之材質即可。

特性

本產品乃特別設計針對軟硬塑膠材質之接著，如 PVC,PC。本產品具高黏度特性，其最大填縫可達0.25mm。

產品物性

外觀	淡黃透明
成份	壓克力樹脂
比重 25°C (g/cm ³)	1.08
黏度 at 24°C 至 26°C, 20rpm,	7,000 cps
保存期限, 25°C	12個月

固化條件

光固化條件：建議以波長365nm 的紫外線燈源。照射強度約50~100 mW/cm²，照射能量累積至500~1,000 mJ/cm²的條件下固化。

保存

本產品應存放於乾燥通風良好之處所，且溫度控制在25°C 以下。於符合之存放條件下，本產品使用後，若未用完，須將桶蓋重新蓋好

注意事項

本資料之 LIONBOND 系列產品相關數據為本司基於專業經驗及一定條件下之測試結果,本司無法保證個別應用之使用功能,本產品適用與否,敬請自行確認測試, 同時須保持工作場所之通風良好