

產品技術資料

# UV3170 (UV 緩衝/墊片 膠)

簡介	UV3170 用於模具與物件之間緩衝貼合，在塑膠膠框有優異的接著性亦可用於鋁及鐵框等模組化緩衝物件上。
外觀	透明膠體
固化能量	1500~2000 mj/cm <sup>2</sup>
酸價 mg/KOH	< 0.1
密度 at 25 °C	1.05 ±0.05 g/ml
黏度 at 25°C	70000±10000 cps
含水率, %	0.2 max
特性	<p>高黏度</p> <p>高回彈性</p> <p>密著性佳</p> <p>100%固含低VOC</p>
應用	<p>面板/塑件模具緩衝貼合 薄膜/金屬模具緩衝貼合</p> <p>模具與保護玻璃等易碎材質間緩衝層</p>

附註說明：

依照基材需求塗膜厚度為0.05~1.5mm。

塗料需緊閉儲存於25°C 陰涼處。

